SOLCROM MALLA 145

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO, RESISTENTE A LA ALCALINIDAD, PARA REFUERZOS DE ESTUCOS Y YESOS

DESCRIPCIÓN

Malla de fibra de vidrio, de color blanco, para ser usada como refuerzo en estucos y yesos. Es altamente resistente a la alcalinidad como se muestra en la siguiente tabla:

Densidad [cuadrados/pulgada lineal]	Transversal	5
	Longitudinal	5
Peso [gr/m^2]	Crudo	117 ± 11
	Producto Terminado	145 ± 14
Contenido de Resina		> 18%
Resistencia a la Tensión [N/50mm]	Transversal	> 1.300
	Longitudinal	> 1.650
Resistencia al estiramiento después de 28 días, en una solución al 5% de NaOH.	Transversal	> 60% del original
	Longitudinal	> 60% del original

CAMPO DE APLICACIÓN

SOLCROM MALLA 145 se utiliza como refuerzo en:

- Uniones o encuentros de albañilería-yeso cartón; albañilería-fibrocemento; etc.
- Uniones de bloques de hormigón celular, estructural o de tabique, con hormigón.
- Muros de hormigón celular que serán estucados o enyesados.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La zona a aplicar debe estar limpia, seca, sin partes sueltas y sin restos de aceite o grasas que puedan afectar la adherencia.

MODO DE EMPLEO

Una vez preparada la superficie, se coloca **SOLCROM MALLA 145**, la cual se cuelga con clavos o corchetes, para luego cubrir con **AOCEM PASTA, SOLCROM ESTUCO PARA MUROS**, estuco o yeso. El rollo de **SOLCROM MALLA 145** se puede ocupar en todo lo ancho o cortar en huinchas de al menos 20 cms. El traslape entre rollos o entre huinchas debe ser de al menos 7 cms.

DISPONIBLE

- Rollos de 1 mt. de ancho por 50 metros de largo.
- Rollos de 1 ,2 mt. de ancho por 50 metros de largo.

SOLCROM Soluciones para construir mejor

Cerro San Cristóbal 9711-A. Quilicura-Santiago.
Fono: 02-7471140-Fax: 02-7471109
www.solcrom.cl